

Technisches Datenblatt

Kebu-Band 90

Aufbau

Masse : technische Vaseline mit Polyolefinen und mineralischen Füllstoffen modifiziert

Erstarrungspunkt :

Tropfpunkt (Ubbelohde) : ca. 80 - 90 °C

Konuspenetration : ca. 45,- 60 1/10 mm

Träger

Art der Trägereinlage : Chemiefasergewebe

Gewicht der Trägereinlage : ca. 100 g/m²

Banddicke : ca. 1,2 mm

Lieferform

Länge : 10 m

Breiten : 5, 10, 15 u. 20 cm

Sonderlängen und -breiten auf Anfrage

Das Kebu-Band ist bis zu Dauerbetriebstemperaturen von 50 °C einsetzbar.

Es ist nicht für die Erdverlegung geeignet und erfüllt **nicht** die Anforderungen der DIN EN 12068 und DIN 30 672.